

Ferro Decor Mix



Productomschrijving

2 in 1 : roestwerende primer én afwerkingslak op solvent basis. Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Toepasbaar op ferro metalen (ijzer, staal). Voor gebruik buiten en binnen.

Eigenschappen

Versterkt de roestwerende bescherming dankzij de aanwezigheid van antiroest pigmenten in iedere laag. Eenvoudig gebruik: 1 enkel product voor een complete bescherming.

Aspect

Hoogglanzend of gemetalliseerd aspect of mat (zwart).

Kleuren

Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze.
Ook verkrijgbaar in 9 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

0,5l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en lakrol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

14 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 5 à 6 uur

Overschilderbaar: 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Ferro metalen (ijzer, staal)

Vorbereiding ondergrond

De eventueel aanwezige roest verwijderen (schuren, borstelen met metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner.

1 laag Ferro Decor aanbrengen. De onzuiverheden licht wegschuren met een fijn schuurmatje of schuurpapier P240 en ontstoffen.

Vorbereiding bij renovatie

- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Roest: alle beschadigde verflagen, of lagen die roest kunnen verbergen, verwijderen (metalen borstel, krabber of met schuurpapier. Ontvetten met synthetische thinner.

Afwerking

2 à 3 lagen Ferro Decor Mix aanbrengen.

Opmerking: indien men meer dan 48 uren wacht tussen de lagen Ferro Decor Mix, dan de voorgaande laag Ferro Decor Mix wel mat schuren met schuurpapier (minimum P240).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info