



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

## Levis Magneetverf



### Productomschrijving

Kwalitatieve magneetverf op waterbasis. Toepasbaar zonder primer, met uitzondering van poreuze ondergronden. Speciaal voor hout, MDF, pleisterwerk en geschilderde ondergronden. Beschikbaar in grijs.

### Toepassing

Voor muren, deuren, kasten... in hout, MDF, pleisterwerk en geschilderde ondergronden. Ook ideaal om te overschilderen met Levis Bordverf. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Aanbrengen in minimaal 3 lagen voor een goed magnetisch effect. De metaaldeeltjes in de formule maken deze verf magnetisch voor platte magneetjes (circa 2 cm diameter).

### Aspect

Mat

### Kleuren

Grijs

### Verpakkingen

0,5l

### Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren is noodzakelijk voor en tijdens het schilderen. Toepassen met borstel of een klein rolletje. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

### Rendement

± 6 m<sup>2</sup>/l/laag

## Droogtijd

Stofdroog: na 2 uur

Overschilderbaar: na 4 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Hout, MDF, pleisterwerk en reeds geschilderde ondergronden.*

### Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur licht op en ontstof.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Op een poreuze ondergrond eerst een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout en pleisterwerk: barstjes, gaten en oneffenheden opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- In geval van kaal hout van een bloedende houtsoort, een laag Expert Lak Primer Binnen aanbrengen.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

### Afwerking

Minimum 3 lagen Levis Magneetverf aanbrengen met een minimum droogtijd van 4 uur tussen de lagen. 3 lagen zijn nodig voor een optimaal magnetisch effect.

### Extra tip voor na het schilderen

Ideaal om te overschilderen met Levis Bordverf.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 18 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)